



# laguz HYDRO-Wood

## Gebrauchsanweisung

### **Anwendungsgebiet:**

Anwendbar auf allen Holzarten mit Ausnahme von Holz mit hohem Gerbstoffanteil (z.B. Eiche), gebrauchsfertig.

### **Oberflächenvorbereitung:**

Entfernung sämtlicher Altanstriche, damit das Produkt ungehindert eindringen kann. Unbehandeltes Holz benötigt keine Vorbereitung.

**Wasserbasierte Farbanstriche müssen vor der Behandlung mit Hydro-Wood aufgetragen werden.** Danach ist keine Farbanwendung mehr möglich. Es wird empfohlen alle metallischen Oberflächen zu schützen und keine metallenen Aufbewahrungsbehältnisse zu benutzen.

### **Auftragung:**

Das Produkt kann wahlweise mit Pinsel, Rolle, Sprayflasche oder Niederdruckpistole (max. 5 bar) aufgetragen werden, Mindestaussentemperatur +5 Grad Celsius. Vor Gebrauch gut schütteln und nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen.

Vertikale Flächen immer von unten nach oben auftragen. Die Ergiebigkeit von Hydro-Wood hängt ab von der Porosität des Holzes. Im Normalfall reicht ein einmaliger Auftrag bis zur Sättigung des Holzes. Anfassen ist nach 30 Minuten möglich, nach 2-4 Stunden kann das Holz gut begangen werden. Vollständige Austrocknung nach ca. 3 Wochen.

### **Nachbehandlung:**

Überschüssige Flüssigkeit, die nicht mehr eindringt, vor der Aushärtung mit Gummilippe oder Tuch entfernen. Werkzeug mit Wasser reinigen.

### **Verbrauch und Lagerung:**

Zwischen 0,15 L bis 0,3 L pro m<sup>2</sup>

1 Jahr - frostfrei ab Herstellungsdatum (siehe Chargennr.)



### **Vertrieb:**

LAGUZ-WATERPROOF.COM – Lessingstr. 27 – 06844 Dessau-Roßlau – mail@laguz-waterproof – +49 340 850 740 3